

FILMOPROTECT POLY 80 GP



PRODUCT INFORMATIE

- 75 µm polymeer PVC-folie, zeer stabiel, gekalanderd
- Éénzijdig zelfklevend, transparant en cadmiumvrij
- Gecoat met een oplosmiddelvrije, permanente acrylaatlijm
- Glanzend oppervlak
- Geen reactie tussen solventinkten en acryllijm

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Universele beschermfolie voor een breed scala aan analoge en digitaal geprinte media
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Duurzaamheid (onbedrukt) tot 5 jaar met de juiste verwerking in verticale buitenopstelling (normaal Midden-Europees klimaat)
- Verlijmbaar op gladde en gebogen oppervlakken
- Vanwege de vele toepassingsgebieden van de materialen (bijv. in combinatie met verschillende folies, PVC-platen of andere toepassingssubstraten) kunnen fysisch veroorzaakte dimensionale variaties optreden, die kunnen worden veroorzaakt door temperatuurschommelingen tijdens verwerking en/of toepassing. Daarom is alle informatie in onze technische informatie alleen bedoeld als referentie en niet als basis voor enige garantie of waarborg. Aangezien het onmogelijk is om het materiaal te testen in elke denkbare druk- en toepassingscombinatie, raden we u aan om uw eigen tests uit te voeren om het materiaal te kwalificeren voor de specifieke eindtoepassing.

FILMOPROTECT POLY 80 GP



VERWERKINGSINFORMATIE

- Zorg vooral bij het lamineren van inkjetprints voor voldoende droging en volledige uitharding van de inkt.
Aanbeveling: minstens 48 uur.
- De weerbestendigheid wordt verder verhoogd door de randen af te dichten, bijvoorbeeld met bootvernis of door te lamineren met een overlapping of door de randen om te vouwen.
- Lijmresten kunnen worden verwijderd met wasbenzine of spiritus.
- Bewaar rollen ALTIJD samen met het label - zonder batchnummer kunnen geen vragen of klachten in behandeling worden genomen!

AFMETINGEN

- 6046296 50m x 137,2 cm
- 6046297 50m x 160 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DRAGER

- | | |
|----------------------------|---|
| ■ Dragermateriaal | Zachte PVC-folie, polymeer, zeer gestabiliseerd, gekalanderd, transparant, glanzend |
| ■ Dikte | ca. 75 µm |
| ■ Dimensionale stabiliteit | < 0,4 Finat FTM 14 |
| ■ L*a*b*-waarde | Kleurafwijkingen kunnen technisch niet worden uitgesloten worden uitgesloten |

LIJM

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ■ Basis | Polyacrylaat dispersielijm |
| ■ PH-waarde | ca. 7,0 |
| ■ Kleefkracht(N/25mm) | 24u: 16 |

FILMOPROTECT POLY 80 GP



TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFDEKKING

■ Type materiaal	Enkelzijdig PE-gecoat siliconenpapier
■ Basisgewicht	90 g/m ²

AANVULLENDE INFORMATIE

■ Werktemperatuur	18°-25°C
■ Opslagcondities	18°-25°C; 40-65% relatieve vochtigheid
■ Bewaartijd	2 jaar
■ Duurzaamheid buiten	Tot 5 jaar

De tests zijn uitgevoerd in een normaal klimaat volgens 23/50-2, DIN 50014.

Veiligheidsinformatieblad

Dit product is geen gevaarlijke stof in de zin van de huidige GefStoffV en de EU-criteria. De verplichting om een veiligheidsinformatieblad op te stellen is daarom niet van toepassing. Er kunnen geen gevaarlijke stoffen ontstaan of vrijkomen als dit product wordt behandeld zoals bedoeld. Het veiligheidsinformatieblad dient alleen om te voldoen aan de informatieplicht volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en kan op verzoek worden opgesteld en verstuurd. Dit product is geen gevaarlijk goed in de zin van de verkeerswetgeving (transportwet) en bevat geen stoffen die gevaarlijk zijn voor water in de zin van de watervoorradenwet. Het afval dat na gebruik ontstaat, moet worden verwijderd in overleg met de lokale / nationale autoriteiten.

De gegevens in deze technische informatie over de producten zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring in de praktijk. Vanwege de vele mogelijke invloeden tijdens verwerking en toepassing zijn eigen testen essentieel. De koper draagt het volledige risico voor het gebruik van het product. Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade tot het bedrag van de aankoopprijs, met uitsluiting van alle indirecte en toevallige schade. Alle vermelde gegevens dienen uitsluitend als productbeschrijving en mogen niet worden geïnterpreteerd als gegarandeerde eigenschappen in juridische zin. Specificaties en informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, fouten en weglatingen voorbehouden.